



VINYTOL 355

Účinnost od : 1.4.2015

Vydání č.1

Tento materiálový list je přidružen k ČSN 64 7003 Syntetické usně - Koženky a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 355.

podkladový materiál	druh	technický úplet		
	složení	PES		
nános	složení	PUR/PVC		
Vlastnost		Jednotka	Hodnota	Zkouší se podle
plošná hmotnost		kg.m ⁻²	0,340 ± 0,030	ČSN 647011
šířka		cm	140 ± 3	ČSN 647010
tloušťka		mm	0,80 ± 0,10	
síla při přetržení	podél	N/2 cm	75	ČSN 647012
	napříč		70	
tažnost	podél	%	40	
	napříč		100	
soudržnost vrstev	podél	N.m ⁻¹	300	ČSN 647030
Použitelnost v rozsahu teplot	x/	°C	-5 až + 40	

Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.
x/ označení pro informativní hodnoty

Doporučené použití: lehké galanterní výrobky

Za výrobce schvaluje		Za odběratele schvaluje	
-----	-----	-----	-----
datum	podpis a razítko	datum	podpis a razítko

Nahrazuje : PND 72-011.02-02

Vystavil : Kondler J.