PODNIKOVÁ NORMA **PND 01-002.14-13 ML**

VINYTOL 692

Účinnost od : 1.2. 2014 Vydání č.2

Tento materiálový list je přidružen k podnikové normě PND 01 a stanovuje podkladový materiál, vlastnosti a případné zvláštní požadavky na koženku Vinytol 692

podkladový materiál	druh	tkanina keprového typu		
	složení	PESs//VSs/ba		
nános	složení	PVC		
Vlastnost		**Jednotka**	**Hodnota**	**Zkouší se podle**
plošná hmotnost		$kg.m^{-2}$	0,690 ± 0,040	ČSN 64 7011
šířka		cm	138 ± 2	ČSN 64 7010
síla při přetržení	podél	N/2 cm	200	ČSN 64 7012
	napříč		120	
tažnost	podél	%	15	
	napříč		10	
odpor proti dalšímu trhání x/	podél	N	15	ČSN 64 7032
	napříč		15	
soudržnost vrstev	podél	$N.m^{-1}$	500	ČSN 64 7030
	napříč		500	
odolnost proti opak. ohybu (při 23 °C)	podél	kc/st/st	5/4/4	ČSN 64 7029
	napříč		5/4/4	
otěry (zatížení 44 kPa, protažení 5%)	za sucha	c/st./st	300/4/4	ČSN 64 7031
	za mokra		250/4/4	
použitelnost v rozsahu teplot x/		°C	-10 až + 50	

Netolerované hodnoty uvedené v materiálovém listu jsou zaručené nejnižší hodnoty.
x/ označení pro informativní hodnoty

Doporučené použití: galanterní účely

Za výrobce schvaluje		Za odběratele schvaluje	
----------	----------	----------	----------
datum	podpis a razítko	datum	podpis a razítko

Nahrazuje : PND 72-012.28-06 ML Vystavil : ing. Koudelníček